

Tekniske data for Spaandex EN 312 P1

Spånpladetykkelse [mm]	12	14 - 19	22 - 25	28 - 38
Tykkelsestolerance [mm]	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3
Rumvægt [kg/m³]	680 - 720	630 - 650	595 - 610	595 - 610
E-modul [N/mm²]	≥ 1800	≥ 1800	≥ 1800	≥ 1800
Tværtrækstyrke [N/mm²]	≥ 0,40	≥ 0,35	≥ 0,30	≥ 0,30
Fugtindhold ab fabrik [%]	5 - 9	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Varmeledningsevne [W/m°C]	0,12	0,12	0,12	0,12
Lydreduktionstal [dB]	ca. 25	ca. 25	ca. 25	ca. 25
Brandklasse	Ds2-d0	Ds2-d0	Ds2-d0	D-s2,d0
Formaldehyd-klassificering	CARB/E1	CARB/E1	CARB/E1	CARB/E1
Limtype	UF	UF	UF	UF

Gennemsnit iht. EN 312

Tekniske data for Spaandex EN 312 P2

Spånpladetykkelse [mm]	10 - 12	14 - 19	22 - 25	28 - 38
Tykkelsestolerance [mm]	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3
Rumvægt [kg/m³]	690 - 740	640 - 670	625 - 645	610 - 640
E-modul [N/mm²]	≥ 1800	≥ 1800	≥ 1800	≥ 1800
Tværtrækstyrke [N/mm²]	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,35	≥ 0,35
Fugtindhold ab fabrik [%]	5 - 9	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Varmeledningsevne [W/m°C]	0,12	0,12	0,12	0,12
Lydreduktionstal [dB]	ca. 25	ca. 25	ca. 25	ca. 25
Brandklasse	Ds2-d0	Ds2-d0	Ds2-d0	D-s2,d0
Formaldehyd-klassificering	CARB/E1	CARB/E1	CARB/E1	CARB/E1
Limtype	UF	UF	UF	UF

Gennemsnit iht. EN 312